

LOODVRIJE MENIEVERF



Toepassing : Sneldrogende corrosiewerende grondverf voor vrijwel alle voorkomende staalconstructies, tevens voor hout dat in aanraking komt met beton of metselwerk, voor binnen en buiten.

Kenmerken : Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden
Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
Goede vulling
Goede kantendekking
Hoge dekkraft
Sneldrogend
Lood- en chromaatvrije pigmentering.



Eigenschappen

Basis	: alkydhars
Kleur	: oranje
Dichtheid 20°C	: ca. 1,20 kg/ltr.
Laagdikte	: ca. 35 mu. droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar	: na ca. 6 uur.
Glans	: mat
Vastestofgehalte	: ca. 51 vol%.
Theor.rendement	: ca. 13 - 14 m ² per liter.
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd.	: Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

De ondergrond vrij maken van roest, walshuid d.m.v. mechanisch schuren of staalborstels. Intacte metalen ondergronden opruwen d.m.v. mechanisch schuren / borstelen, schuren of indien nodig etsen.

Voor een deugdelijke roestwering buiten minstens 3 kwastlagen aanbrengen

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming	: draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming	: draag indien nodig een bril