



**Nummer** : 8540  
**Datum** : 06-08-2009  
**Versie** : 06

- Toepassing** : Practisch reukloos ijzersterk, chemicaliënvast, twee-componenten reparatie-middel, voor het opvullen van gaten in hout, staal en beton. Tevens voor het verlijmen van de meest uiteenlopende materialen.
- Kenmerken** : Practisch reukloos  
Watervast  
Hard elastisch  
Uitstekende hechting op praktisch elke schone, droge, vetvrije en gezonde ondergrond  
Bestand tegen vele chemicaliën  
Vertoont bij uitharding geen krimp

## Eigenschappen

- Basis** : epoxyhars
- Kleur** : wit en grijs.
- Dichtheid 20°C** : ca.1,83 kg/dm<sup>3</sup>
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Nylostop opgebracht in een dikte van 1 à 2 cm is in ca. 24 uur hard en na 7 dagen volledig uitgehard.
- Overschilderbaar** : na 24 uur
- Mengverhouding** : 50 gew.delen component A  
50 gew.delen component B
- Vastestofgehalte** : ca. 99 vol%.
- Potlife** : ca. 30 minuten bij 20°C.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Verdunner EP

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

- plamuurmessen, plamuurrubber, spaan en voegijzer**
- Verdunning : Niet verdunnen

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Nylostop** kan in één bewerking op staand werk in een dikte van 1 à 2 cm worden opgebracht, voor liggend werk is in deze geen beperking. Bij grotere laagdikte kan **Nylostop** met gaaf hout of droog grind worden opgevuld.

**Nylostop** kan na licht schuren worden afgewerkt met traditionele verfsystemen en twee-componenten verfsystemen.

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril