



Nummer : 6512
Datum : 04-01-2012
Versie : 06

Toepassing : Hoogglanzende lakverf voor vrijwel alle voorkomende reeds behandelde hout- en metaaloppervlakken binnen en buiten.

Kenmerken : Uitstekende vloeiing
Weerbestendig
Gemakkelijk verwerkbaar
Duurzame elasticiteit
Hoge dekkraft
Uitstekend glansbehoud
Goede kleurechtheid

Eigenschappen

Basis : Gemodificeerde alkydhars
Kleur : wit en diverse standaardkleuren; keuze ook via Koopmans Colourimpression kleurenmengsysteem.
Dichtheid 20°C : ca. 1,23 kg / liter (wit)
Laagdikte : 40 mu. droog
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 5 uur.
Overschilderbaar : Na ca. 24 uur
Glans : hoogglanzend
Vastestofgehalte : ca. 66 vol%
Theor.rendement : 16-18 m² per liter
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : Verdunner 3210

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Ondergrondvoorbereiding

Nieuwe ondergronden:

Voorzien van een grondlaag met Koopmans Grondverf. Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met Nylostop of kleine oneffenheden met Plamuur.

Reeds geschilderde ondergronden:

Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en schuren.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril