



**Nummer** : 6040  
**Datum** : 30-07-2009  
**Versie** : 07

**Toepassing** : Super sneldrogende grondverf voor vrijwel alle voorkomende hout- en reeds behandelde metaaloppervlakken.

**Kenmerken** : Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden  
Meerdere lagen op een dag mogelijk  
Goede vulling  
Goede kantendekking  
Super sneldrogend  
Hoge dekkraft

## Eigenschappen

**Basis** : alkydhars

**Kleur** : wit en donkergrijs.

**Dichtheid 20°C** : ca. 1,22 kg/ltr. (wit)

**Laagdikte** : 35 mu. droog

**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 0,5 uur.

**Overschilderbaar** : na ca. 2 uur

**Glans** : mat

**Vastestofgehalte** : ca. 51 vol%.

**Theor.rendement** : ca. 14 m<sup>2</sup> per liter

**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

**Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

**Kwast/roller**  
Verdunning : Verdunner 3210

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

**Onbehandelde metaal:**  
Ondergronden eerst voorzien van een corrosiewerende laag bijv. Hechtprimer H.

**Reeds geschilderde ondergronden:**  
Reinigen met bijv. P.K.Cleaner NS 90 en schuren.

Vochtpercentage hout max. 18%.

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril